



聚酰胺环氧固化剂 ZH713
POLYAMIDE EPOXY CURING AGENT
技术数据表/TECHNICAL DATA SHEET

【描述】 DESCRIPTION	ZH713 是中粘度聚酰胺环氧固化剂。良好的粘结强度、柔韧性、绝缘性和抗化学品性；常温固化；也适用于无溶剂涂料。 ZH713 is a medium viscosity polyamide epoxy curing agent. Good bonding strength, flexibility, insulation, and chemical resistance; Room temperature curing; Also applicable to solvent-free coatings.		
【技术指标】 TECHNICAL STANDARD	外观 APPEARANCE		浅黄色透明液体 Light yellow transparent viscous liquid
	氨值 AMINE VALUE	mgKOH/g	340~380
	粘度 Viscosity	Cp 25℃	3000~12000
	活泼氢当量 Active hydrogen equivalent	g/eq 计算	95
	推荐用量 Recommended dosage	PHR eew=190	50
	凝胶时间 Gel time	Min 25℃ 100g	55
	邵氏硬度 Shore hardness	24hr	78D
	邵氏硬度 Shore hardness	48hr	85D
【应用】 APPLICATIONS	通用环氧胶黏剂、保护涂层、美缝剂 Universal epoxy adhesive, protective coating, and grout		
【包装及储存】 PACKAGING AND STORAGE	聚丙烯塑料桶或内涂铁桶，25kg/200kg。 常温室内贮存，保质期 12 个月。 Polypropylene plastic drum or internally coated iron drum, 25kg/200kg. Indoor storage at room temperature, with a shelf life of 12 months.		

特别注意：本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议 并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品 进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。